

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65332

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
ACO 8 50/70 (vyrobeno na obalovně ASKOM VS 3T Boskovice)
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovek s třídou dopravního zatížení IV, V, VI
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Asfaltový beton určený pro obrusné vrstvy, ložní vrstvy, vyrovnávací vrstvy a podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, bez ohledu na to, zda podléhají nebo nepodléhají předpisům pro reakci na oheň.
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
Obalovna Boskovice, s.r.o., Rovná 2146, 680 01 Boskovice, IČO 29201896
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém řízení výroby odpovídá příslušné harmonizované české technické normě ČSN EN 13108-21. Výrobce provádí určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku – „Systém 2+“.
- Oznámený subjekt: **QUALIFORM a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno – Bosonohy**
provedl certifikaci systému výroby podle „Systému 2+“ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1544-CPR-0180 dne 22.8.2016 notifikovanou osobou NB 1544
- Vlastnosti uvedené v prohlášení dle ČSN EN 13108-1:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Zrnitost / síto (mm)	Propad sítem (%)	ČSN EN 13108-1
16		–
11,2	100	100
8	98	90 – 100
4	60	53 – 80
2	41	30 – 55
0,125	8	4 – 16
0,063	6,6	3 – 12

Mezerovitost ztuhlé asf. směsi V_m (%)	3,7	2,5 – 4,5
Poměr pevnosti v příčném tahu ITSR (%)	–	NPD
Poměrná hloubka koleje po 5000 cyklech PRD_{AIR} (%)	–	NPD
Přírůstek hloubky koleje WTS_{AIR} (mm/10 ³ cyklů)	–	NPD
Obsah rozpustného pojiva B_{min} (% hm.)	6,1	min. 5,9
Obsah rozpustného pojiva B_{vol} (% obj.)	14,8	min. 13,8
Stupeň vyplnění mezer VFB (%)	80,0	75 – 86

- Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne: 30.července 2019

Ing. Viktor Filip
ředitel